

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Siempre verifiquen que la superficie sobre la cual tendrá que ser montado este producto esté seca. Se aconseja de verificar la porcentaje de humedad que no debe ser más del 2%.

Si en el enlucido hay humedad, se pueden haber manchas y alteraciones de color. Siempre dejan una fuga de 2 mm por lo menos entre las piezas y llenar con uno stucco del mismo color de la cola.

Las Colas que aconsejamos son:

LITOKOL:

- Starlike: es disponible en varios colores. Se puede utilizar como cola y por las fugas de al menos 2 mm.
- Litoelastic: es disponible en blanco. No se puede utilizar por las fugas; por las mismas utilizar Starlike por las fugas de al menos 2 mm.

KERAKOLL:

- H40 Extreme: es disponible en blanco. No se puede utilizar por las fugas; por las mismas utilizar Fugalite Eco por las fugas de al menos 2 mm.
- Fugalite Eco: es disponible en varios colores. Se puede utilizar como cola y por las fugas de al menos 2 mm.
- Fugalite Bio: es disponible en varios colores. Se puede utilizar como cola y por las fugas de al menos 2 mm.
- Fugalite Eco Invisible: se puede utilizar como cola y por las fugas de al menos 2 mm.

MAPEI:

- Kerapoxy: es disponible en varios colores. Se puede utilizar como cola y por las fugas de al menos 3 mm.
- Kerapoxy Design: es disponible en varios colores. Se puede utilizar como cola y por las fugas de al menos 2 mm.
- Keralastic T: Es disponible en blanco y gris. No se puede utilizar por las fugas; por las mismas utilizar el Kerapoxy Design por las fugas de al menos e 2 mm.

Por la utilización de estos productos ver las fichas técnicas de los fabricantes.

Si utilizan colas diferentes de las que hemos indicado deben haber las mismas características químicas y físicas.

Para montar las encimeras y lavabos utilizar la silicona, pero solo aquella que pose en la etiqueta neutra y es apta para espejos.

La empresa no se hace responsable de la instalación que ha sido hecha sin tener cuenta de las instrucciones anteriores.

No se aceptan reclamaciones por el cambio de tono, texture y dimensiones, porque estas son características del producto.




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Los cortes netos se efectúan con un cortavidrios normal: se corta el vidrio con el cortavidrio (Fig. 1) y luego se lo abre con una presión de las manos en los lados del corte (Fig. 2) introduciendo una cuña donde comienza el mismo. El canto afilado puede ser alisado con papel vidriado.

El corte de ángulo se efectúa realizando un pequeño orificio en el cruce de los cortes. Luego se corta el vidrio como se ve en la (Fig. 3) y se extrae la parte cortada golpeando la zona con un martillo pequeño (Fig. 4).




Fig. 5




Fig. A

Los cortes internos se efectúan realizando 4 pequeños orificios en el cruce de los ángulos de la zona por cortar. Posteriormente se hace el corte con un disco diamantado para vidrio (Fig. 5).

Los orificios se realizan con fresas diamantadas. Montar la punta sobre la barrena que gira lentamente, no empujar excesivamente durante la perforación, no olvidarse de lubricar constantemente la punta con agua para evitar el efecto percusión.

La empresa se encuentra disponible para cualquier información técnica que deseen.

Vetro Color – Colle di Val d'Elsa (SI) / T. 0577920229 - F. 0577924169 - info@vetrocolor.it - www.vetrocolor.it